



SHER LAC L-15

LACAS ACRÍLICAS

Colores Básicos, Metálicos y Perlados

CARACTERÍSTICAS	<p>Producto de Gran Durabilidad al exterior, formulado para el repintado total o de secciones de la Industria Automotriz.</p> <p>De Secado Rápido, ideal para talleres donde se requieren tiempos de secado muy cortos. Proporciona un Excelente Cubrimiento y Nitidez de Color en el Acabado, optimizando la Productividad y reduciendo los costos por galón.</p> <p>Tiene más de 60 colores entre Básicos, Metálicos, Perlados y colores de Efectos Especiales, permitiendo al colorista poder igualar los colores originales (OEM) de los autos más modernos.</p>										
CONDICIONES DE APLICACIÓN											
APLICACIÓN	Pistola de Succión o Gravedad										
SUSTRATOS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sher Primer Acrílico Entintable ▪ Base Combo 										
SUSTRATOS NO RECOMENDADOS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sher Ureth ▪ SHERCAR 										
MEZCLA	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 150px;">1 parte</td> <td>Laca Acrílica L 15</td> </tr> <tr> <td>1.5 parte</td> <td>Thinner Acrílico</td> </tr> </table>	1 parte	Laca Acrílica L 15	1.5 parte	Thinner Acrílico						
1 parte	Laca Acrílica L 15										
1.5 parte	Thinner Acrílico										
DISOLVENTE	Thinner Acrílico										
PRESIÓN DE APLICACIÓN	35 – 45 psi										
N° DE MANOS	Aplicar de 3 a 4 pasadas dobles dejando orear entre pasadas 5 minutos										
ESPESOR DE LA PELÍCULA SECA	1.5 - 2.0 mils										
% DE SÓLIDOS	En Peso : 34 +/- 1% En Volumen : 23 +/- 1%										
RENDIMIENTO TEÓRICO	3 a 4 m ² por litro a 2.0 mils. seco.										
SECADO	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 150px;">LIBRE DE POLVO</td> <td>5 minutos</td> </tr> <tr> <td>PARA LIJAR</td> <td>Si requiere, después de 2 horas con lija N° 1500 ó 2000.</td> </tr> <tr> <td>PARA RECUBRIR</td> <td>1 hora de aplicado a T° ambiente</td> </tr> <tr> <td>DURO</td> <td>24 horas</td> </tr> <tr> <td>BRILLO A 60°</td> <td>72 horas después de aplicado</td> </tr> </table>	LIBRE DE POLVO	5 minutos	PARA LIJAR	Si requiere, después de 2 horas con lija N° 1500 ó 2000.	PARA RECUBRIR	1 hora de aplicado a T° ambiente	DURO	24 horas	BRILLO A 60°	72 horas después de aplicado
LIBRE DE POLVO	5 minutos										
PARA LIJAR	Si requiere, después de 2 horas con lija N° 1500 ó 2000.										
PARA RECUBRIR	1 hora de aplicado a T° ambiente										
DURO	24 horas										
BRILLO A 60°	72 horas después de aplicado										
PESO ESPECÍFICO	3.9 kg / gln										
FLEXIBILIDAD (mandril cónico 1/8)	Baja										
OBSERVACIONES	Para obtener un acabado de excelente brillo, en el pulido, utilice Pastas para Pulir N° 101 y, para abrillantar, Sher Reflex Pulidor AutoBrillo N° 103.										
PRESENTACIÓN	Envase por 1 galón										

Para mayor información, consulte a nuestro Dpto. Técnico - División Automotriz

Sherwin Williams Perú SRL, Subsidiaria de The SHERWIN-WILLIAMS Co., Cleveland, Ohio, USA