



Ver. 04  
Fecha: 24/10/2017



# BONFLEX POLYESTER BODY FILLER / MASILLA PREMIUM

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PRODUCTO

Producto formulado a base de resina poliéster insaturado, monómero estireno, talco no asbestoso, microesferas de borosilicato de sodio.

### TIPO

Poliéster.

### USOS

Como relleno y moldeo para la línea automotriz.

### COLOR

Crema

### ACABADO

Mate.

## 2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

### SÓLIDOS POR PESO %

86 – 91

### DENSIDAD (Kg/Gl)

6.20 – 6.65

### VISCOSIDAD

110 000 - 160 000 Cps a 25 °C al momento de envasado.

## 3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

### GENERAL

Excelente poder de relleno (agujeros, rasguños, abolladuras, raspones y grietas de superficies metálicas), de buena flexibilidad, buena adherencia y cohesión, rápido curado, de suave lijado, no se pega en la lija y es resistente al impacto.

## 4. DATOS DE APLICACIÓN

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe estar completamente seca, lijado, libre de grasa, polvo y otros contaminantes.

Se debe lijar para darle rugosidad a la superficie y al mismo tiempo se eliminará el óxido.

Se recomienda aplicar sobre Base Zincromato Automotriz X10.

### MÉTODO DE APLICACIÓN

Agítese bien antes de usar.

**Equipo de aplicación:** Espátula de metal o jebe flexible.

**Tipo de sustrato:** Metal, fibra de vidrio, madera.

Por cada 100 gramos de Bonflex Polyester Body Filler / Masilla Premium, adicione 2 gramos de crema endurecedora y mezclar bien.

**Tiempo de Gel a 25 °C (minutos):** 4 - 8

**Lijado:** Después de 30 minutos.

**Tipo de lija:**

**De fierro:** N° 60, N° 80 lijado al seco.

**Al agua:** N° 120, N° 180, N° 220.

**Nota:** Homogenizar completamente la mezcla del producto con la crema endurecedora antes de aplicar.

### PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique en condiciones de alta humedad o de lluvia inminente en exteriores.

No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca.

### LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilice Maestro Thinner Acrílico Automotriz Reforzado AC-350.

## 5. MANEJO DEL PRODUCTO

### INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

### ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 6 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

### Cuidados especiales

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

## 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar como acabado.



Ver. 04  
Fecha: 24/10/2017



## 7. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de hojalata de **Bonflex Polyester Body Filler / Masilla Premium** con capacidad aprox: 555 gr. + 01 crema endurecedora para masilla de 17 gr.



Envase de hojalata de **Bonflex King Kong Polyester Body Filler / Masilla Premium** con capacidad aprox: 2.424 Kg. + 01 crema endurecedora para masilla de 70 gr.



## 8. IMPORTANTE

### ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.